



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

PORCELANATO LIQUIDO WOOD WOOD DE BAIXA ESPESSURA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

É um revestimento bi componente, monolítico de alto brilho para piso com característica autonivelante, translúcido de fácil manutenção e alta resistência de acabamento liso.

Não apresenta juntas, pode ser aplicado sobre estampas decorativas, pode ser aplicado somente em baixa espessura, no máximo 1 cm.

Como acabamento em sistemas de revestimento de pisos em instalações industriais, residenciais, pisos de ardósia, pedras naturais, cimento ou cerâmica. Uso interno e externo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Componente A: Resina epóxi Componente B: Amina cicloalifática	
Aspecto do produto:	Líquido incolor de baixa viscosidade.	
Tempo de cura:	Tempo em aberto de 30 a 40 minutos. Secagem ao toque de 4 a 6 horas. Cura Total 7 dias.	
Tipo de produto:	Não inflamável.	
Embalagens:	Componente A	Componente B
	Galão de 3,6kg	Frasco de 1,8kg
	Frasco de 1kg	Frasco de 480g
	Frasco de 400g	Frasco de 200g
	Frasco de 200g	Frasco de 100g
Rendimento:	1kg/m ² a cada 2mm de espessura.	
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação.	
Aparência:	Líquido	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, umidade manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

Se for necessário, lixar e lavar a superfície para deixá-la firme. Deixar o piso extremamente seco, pisos com umidade podem danificar o produto. Remover sais e outros contaminantes por lavagem com água à alta pressão.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Atenção, utilizar luvas e óculos de proteção durante a aplicação. Em um balde limpo e livre de umidade adicionar o componente A em seguida o componente B, na proporção de 100g do componente A para 60g do componente B. Misture lentamente durante 5 minutos, após a mistura espalhe todo o produto do recipiente na superfície, utilizando o rodo dentado para espalhar o produto. Finalize com o rolo quebra-bolhas para uniformizar o acabamento após a aplicação, manter o ambiente isolado da poeira para garantir um acabamento uniforme. Para a limpeza do piso, utilizar detergente neutro. Não utilizar abrasivos. Realizar a limpeza 48 horas após a aplicação do produto. Evite arrastar objetos pesados sobre o piso, protegendo de objetos pontiagudos.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.woodwoodglue.com.br.**Imagens ilustrativas

Ficha técnica – 245 PORCELANATO LIQUIDO WOOD WOOD BAIXA ESPESSURA

Rev.: 01 – 26/05/2023

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida

CRQ 4ª Região 044100961

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Inscr. Est. 286.213.046.112

Avenida Casa Grande, nº52-

Bairro Casa Grande

CEP 09961-350 | Diadema SP

